



FINISH
M O N O



**ABDECKUNG
EINKOMPONENTIGES
HALBMATTES
TRANSPARENTES FINISH-
PROOF, FÜR DER SCHUTZ
VON OBERFLÄCHEN
REALISIEREN MIT MATÈRIKA**

Verbrauch Für Hand

enthalten Zwischen 70 Und 90 g/m² (In Funktion von Porosität von Abdeckung)

Verbrauch Medium Finale

enthalten Zwischen 150 Und 200 g/m² (In Funktion aus dem Porosität von Abdeckung)

Verpackung

1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg

K BEENDEN MONO Und A Abdeckung schützend transparent, einkomponentig, Zu Basic Von Harze Von Natur Acryl zu gießen. Realisieren A Film halbdurchsichtig Der Welche schützt Die Oberflächen intern vollendet mit Materika, aus dem Kontakt zufällig von Flüssigkeiten Von anders Natur (häufig weit verbreitet In Zivilsektor) und normale Abnutzung .

Verwenden

K BEENDEN MONO Und spezifisch Für Dort Schutz aus dem Innenflächen vollendet mit Materika, sie herstellen wasserdicht, von einfach Reinigung Und beständig zum Gewöhnlichen Verschleiß, mit Eigenschaften schmutzabweisend gegen Dort fallen zufällig Von Flüssigkeiten unterschiedlicher Natur.

Vorteile

- Einfach Anwendung
- Exzellent Eigentum Von Mitgliedschaft
- Erheben Widerstände schmutzabweisend
- Exzellent aufgeben

Modus Von verwenden Qualität aus dem Oberfläche

Der Träger (MATÈRIKA und entsprechende Ausführungen) muss Ergebnis vollendet Zu Regel Art, gemäß dem technischen Referenzdatenblatt.

Vorbereitung aus dem Oberfläche

K FINISH MONO muss nach einem Auftrag aufgetragen werden Zeitraum Von mindestens 24 Std. seit der letzten Bewerbung von System MATÈRIKA (angesichts A Temperatur Von 23°C – UR 60-65 %), Nach haben hingerichtet Dort Schleifen der Oberfläche und Entfernen der Staub Von Verarbeitung als angegeben auf der bilden Technik Von Referenz. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Oberfläche keine Staub- oder Schmutzrückstände befinden.

Vorbereitung von Produkt

Produkt gebrauchsfertig, innen mischen aus dem Verpackung Vor von Nutzen.

Die Anwendung aus dem Vor Hand, wird passieren müssen verdünnen Der Produkt mit Wasser rein Grund von 3 % auf der Gewicht von Produkt,

mit die Hilfe Von A Mischer Zu Bass Drehzahl .

Dort zweite Hand werde es müssen zu sein angewandt , Privat Von beliebig Verdünnung.

Anwendung von Material

K FINISH MONO er kommt angewandt durch Rolle aus Emaille Zu Haar kurz (4-6mm) Bürste oder Spray.

Während der Antrag, Ja empfehlen Von die Schichten durchqueren .

Anwenden Der Produkt In zwei Hände Zu Entfernung von ca. 6 Stunden voneinander entfernt 24 Std, (angesichts Dort Temperatur von 23-25 °C Zu UR 60-65 %).

Verbrauch

- **Für Hand:** inklusive Zwischen 70 Und 90 g/ m² (abhängig von der Porosität des Belages)

- **Medium Finale:** enthalten Zwischen 150 Und 200 g/m² (abhängig von der Porosität der Beschichtung)

Daten Techniker

PARAMETERWERT	
Typologie	Einzelkomponente
Farbe	weiß (in der Verpackung) transparent (nach dem Trocknen)
Ich warte	flüssig viskos
Gewicht spezifisch (g/cm ³)	1.05 ± 0,05
Temperatur Von Anwendung	aus +10 Zu + 35°C
Zeit Von Trocknen	überlagerbar Nach 6 Std. (23 °C)
Verbrauch Medium Finale	enthalten Zwischen 150 Und 200 g/m ² In zwei Hände
Glanz (60°)	30 ± 2 ABl
Abriebfestigkeit UNI 8298-9 (Schleifscheibe). Typ CS17, 1000 dreht sich, 1000 G)	< 130 mg
Lagerung	1 Jahr Zu Temperatur enthalten Zwischen +5 Und +35 °C entfernt aus Frost Und Luftfeuchtigkeit
Reinigung Werkzeuge	mit Wasserfall (Vor der Aushärtung)
Klasse Von Widerstand am Ausrutschen, DIN 51130:03	R10
VOC	/ EG: Einkomponentenfarbe hoch Leistung (B/A). Wert Limit für dieses Produkt (CAT.A/i) 140 g/l. Das Produkt enthält 31 g/l VOC



Kontaktwiderstand (leicht zu reinigen) (nach 7 Tage Zu 23-25 °C, 60-65 % UR)	
Wasserfall	innerhalb 7h Nicht Ja Notiz beliebig ändern
Kaffee	innerhalb 7h abnehmbar mit Wasserfall Und det. Neutral
Öl Von Olive	innerhalb 7h abnehmbar mit Wasserfall Und det. Neutral
Getränke Alkoholfrei sauer	innerhalb 1h
Wein Rot	innerhalb 1h entfernen

Verpackung

1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg



Warnungen

In Fall Von Anwendung Zu Bodenbelag und später Schutz mit K WACHS glänzend oder undurchsichtig, Der Glanz Finale wird kommen gegründet aus letzterem, basierend auf der vorgewählten Version aus dem selbst.

Nicht anwenden: Zu Temperaturen minderwertig Zu +10 °C.

Überprüfen Das Die unterstützt sie sind vor der Anwendung perfekt reinigen.

Nicht anwenden In Umgebungen mit häufig und/oder kontinuierlich Kontakt Von Wasserfall Auch bei hohen Temperaturen, wie z. B. Duschen und Badewannen .

An Oberflächen behandelt, vermeiden Einlagen von Wasser auf der Abdeckung Für A Zeitraum länger als 7 Stunden.

Vermeiden Stagnation Von Wasserfall auf der Oberfläche von Abdeckung Zwischen Der Schichten, bis al vollständige Aushärtung.

In Phase Von Pose, halten Das A hoch Dachs Von Luftfeuchtigkeit verlangsamten Trocknen des Produkts.

Während die Nutzung, tragen Die Handschuhe Tragen Sie alle erforderlichen Schutzbrillen und Schutzbrillen Vorsichtsmaßnahmen. Für weiter Und vollständige Informationen betrachten die Nutzung, In sicherer Weg von Produkt Ja empfiehlt Von konsultieren der letzte Version aus dem bilden der Sicherheit.

Überprüfen Sie immer die neueste aktualisierte Version aus dem bilden Technik.

Stimme Von Spezifikationen

Schutz des Beläge In Harz konstituiert aus dem System MATÈRIKA Und entsprechende Lackierungen durch Auftragen mit Rolle oder Pinsel oder Spray, In zwei Hände Von abdecken In Harz Einkomponentiges, transparentes Acryl mit halbdeckendem Effekt, genannt K FINISH MONO (Naici), Für A Verbrauch Gesamtdurchschnitt enthalten Zwischen 150 Und 200 gr/m², in Betrieb aus dem Porosität von behandelte Beschichtung .

