



W A X



CERA AD EFFETTO OPACO O SEMILUCIDO, PER LA FINITURA PROTETTIVA DELLA LINEA MATÈRIKA

Consumo medio

su MATÈRIKA 0,180 l/m²

su MATÈRIKA LIGHT 0,080 l/m²

su MATÈRIKA EXTRALIGHT 0,060 l/m²

su MATÈRIKA SOFT 0,060 l/m²

Confezioni

1L • 5L

K WAX è una cera metallizzata monocomponente, ad effetto opaco o semilucido, la cui composizione ad alta resistenza consente un'ottima protezione dei rivestimenti in resina decorativi realizzati con la linea MATÈRIKA, per la quale è stata appositamente formulata.

K WAX realizza uno strato protettivo dall'usura, dell'utilizzo quotidiano, facilitando la pulizia e la manutenzione periodica delle superfici sulla quale viene applicata.

Impiego

K WAX viene impiegata per la protezione finale di superfici interne (pareti e pavimento), di ambienti ad uso civile (abitazioni, hotel, show room, negozi, uffici, ecc...) decorati con i rivestimenti in resina della linea MATÈRIKA, nella versione ad effetto opaco o semilucido, in base all'effetto desiderato.

Vantaggi

- Facile applicazione
- Alta resistenza
- Non contiene solventi

Modalità di impiego

Preparazione della superficie

K WAX viene applicato sulle superfici realizzate con la linea MATÈRIKA trascorso un periodo di circa 24 ore dalla posa di K FINISH. Il supporto deve risultare perfettamente asciutto e pulito.

Preparazione del prodotto

K WAX è pronto all'uso, agitare

brevemente il prodotto all'interno della confezione prima dell'utilizzo.

Applicazione del materiale

Versare K WAX all'interno di un contenitore pulito, nel quale impregnare lo spandicera o un panno in microfibra, per distribuire K WAX sulla superficie in due/tre strati, ognuno ad avvenuta asciugatura del precedente.



K
W A X

Dati Tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido bianco
Gloss 60° supporto liscio	opaco 18 ± 2 GU semilucido 51 ± 2 GU
PH	8,4 ± 0,2
Peso specifico	1,036 g/l
Sostanza secca	25%
Sostanza attiva	29%
Coefficiente di attrito (ASTM2047/75)	0,56
Solubilità in acqua	solubile
Infiammabilità	non infiammabile
T' di asciugatura	ca. 30-45 min.
T' di sovrapplicabilità	ca. 60 min.
T° minima di applicazione	+ 5 °C
Consumo medio finale	su MATÈRIKA 0,180 l/m ² su MATÈRIKA LIGHT 0,080 l/m ² su MATÈRIKA EXTRALIGHT 0,060 l/m ² su MATÈRIKA SOFT 0,060 l/m ²
Immagazzinamento	12 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.



K Finish



K Wax

Confezioni

1 - 5

sempre l'ultima versione aggiornata della scheda tecnica (www.resinamaterica.com).

Avvertenze

Non applicare all'interno di docce o vasche da bagno.

Teme il gelo. Non applicare a temperatura inferiore a +5 °C.

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C. Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Verificare

Voce di capitolato

Protezione finale di superfici interne (pareti e pavimento) di ambienti ad uso civile (abitazioni, negozi, show room, hotel, ecc..) decorati con i rivestimenti in resina della linea MATÈRIKA (già trattati con K FINISH), realizzando uno strato protettivo all'usura, mediante due/ tre applicazioni, per un consumo medio finale di circa 0,180 l/m² SU MATÈRIKA, 0,080 l/m² su MATÈRIKA LIGHT, 0,060 l/m² su Materika Extraligh e su Materika Soft.

